



## Anwendungsanleitung Barth Reparatur-Set




1. Untergrund von Schmutz und Staub befreien. Prüfen, ob eine Haftung auf dem Untergrund gewährleistet werden kann (siehe Untergrundtabelle)




2. Vlies passend zuschneiden, Handschuhe überziehen und Schutzbrille aufsetzen.



3. Material auf die Reparaturstelle aufgießen und mit dem Pinsel verteilen



4. Vlies in die frische Flüssigabdichtung einlegen und andrücken, Falten und Blasen ausstreichen.





5. Sättigenden Anstrich des Materials (nass in nass) auftragen. Anschließend die Flüssigabdichtung mit dem Pinsel bis zur vollständigen Sättigung verteilen.  
Verbrauch ca. 1,2 l /m<sup>2</sup>

**Trocknungszeit** (berührungstrocken): ca. 2 Stunden bei 15°C und 50% rel. Luftfeuchte.  
Höhere Luftfeuchtigkeit verkürzt die Trocknungszeit.

Bitte beachten Sie:

Die vorliegenden Informationen dienen nur zur unverbindlichen Beratung. Die Verwendung des Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten an einer unauffälligen Stelle zu testen. Bitte immer auf der Webseite [www.barth-metall.de](http://www.barth-metall.de) überprüfen, ob Ihnen das Dokument das Sie gerade lesen in der neuesten Version vorliegt. Bitte beachten Sie die Untergrundtabelle, die technischen Datenblätter und Werksangaben.

## Verwendung von Innen- und Außenecken



### Bitte beachten Sie:

Die vorliegenden Informationen dienen nur zur unverbindlichen Beratung. Die Verwendung des Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten an einer unauffälligen Stelle zu testen. Bitte immer auf der Webseite [www.barth-metall.de](http://www.barth-metall.de) überprüfen, ob Ihnen das Dokument das Sie gerade lesen in der neuesten Version vorliegt. Bitte beachten Sie die Untergrundtabelle, die technischen Datenblätter und Werksangaben.

Gustav Barth GmbH  
Dornierstraße 7  
71272 Renningen

Fon 07159 - 935 300  
Fax 07159 - 935 337

[info@barth-metall.de](mailto:info@barth-metall.de)

Gustav Barth GmbH  
Holzstraße 3  
74072 Heilbronn

Fon 07131 - 684 20  
Fax 07131 - 855 71

[info@barth-metall.de](mailto:info@barth-metall.de)

Gustav Barth GmbH, Sitz Renningen  
Handelsregister Stuttgart HRB-Nr. 252411  
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Jürgen Votteler  
USt-IdNr.: DE290659173